



Composition :

Sépiolite (Libre d'asbestes)

Analyse granulométrique par tamisage à sec :

Spécifications ²	ASTM	%
>6.30 mm	>1/4	<0.1
<0.60 mm	<30	<7

Couleur	Granulométrie	Poids net	Palettisation	Stockage
blanc	04 x 30	20 kg	50 sacs	A l'abri de l'humidité

Propriété physico – chimiques :

	Valeurs typiques ¹	Specifications ²
Humidité (%)	10	7 - 13
Masse volumétrique apparente (g/l)	610	560 - 660
Absorption d'eau ³ (%)	140	> 95
Absorption de gas-oil ³ (%)	100	> 60

¹ Ces données correspondent à l'analyse moyenne de notre produit.

² Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode

³ Conforme à la Norme NF T 90-361