

Description

Il nettoie, dégraisse les pièces et accélère le temps de fixation des adhésifs et produits d'étanchéité anaérobies. L'effet de durcissement est obtenu en 20 à 120 secondes selon le type d'adhésif, l'espace entre les pièces et la température ambiante. Il convient d'attendre l'évaporation du solvant avant d'assembler les pièces. Il peut être utilisé sur des joints à brides ou filetés ; il est possible que son utilisation réduise la résistance mécanique finale. L'activateur est appliqué sur une surface, puis sèche pendant quelques secondes.

Propriétés physiques

Composition :	produits chimiques organiques dans le solvant
Couleur :	vert
Viscosité (+25 °C - MPa s) :	1 - 2 MPa s
Poids spécifique (+25 °C - g/ml) :	0,8
Point d'éclair :	+21 °C
Effet d'activation sur la surface :	24 heures**
Durée de conservation :	1 an à +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert

** Les pièces conservent leur activation pendant trois mois si elles sont stockées à l'abri de la poussière et des agents atmosphériques.

Couple de détachement (ISO 10964) après 5 min : > 5 Nm
(Réf. AE 83-54)

Stockage

Nous recommandons de stocker le produit dans un endroit frais et sec à une température ne dépassant pas +25 °C. Pour éviter les contaminations, ne remplissez pas les récipients avec du produit usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le stockage et la manipulation, contactez le service technique de Loxeal

Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Remarque

Les données contenues dans le présent document, obtenues dans les laboratoires Loxeal, sont fournies à titre indicatif uniquement ; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le service technique de Loxeal. Loxeal garantit la qualité des produits fournis conformément à ses propres spécificités. Loxeal n'assume pas la responsabilité des résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas contrôlées par Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document sont adaptés à l'usage qu'il compte en faire. Loxeal décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris les pertes de bénéfices.

