

Description

Nettoie, dégraisse les pièces et accélère le temps de prise des adhésifs cyanoacrylates.

L'effet de durcissement est obtenu en 1 à 4 secondes selon le type d'adhésif, l'écart entre les pièces et la composition des surfaces. L'activateur est appliqué sur une surface, puis sèche pendant quelques secondes.

Propriétés physiques

Composition : produits chimiques organiques dans la composition du solvant

Apparence :	incolore
Viscosité (+25 °C - mPa s) :	1 - 2
Poids spécifique à +25 °C (g/ml) :	0,8
Point d'éclair :	0 °C
Pression de vapeur +25 °C :	50 mbar
Toxicité :	TLV 270 ppm
Temps de séchage à +25 °C :	20 à 30 secondes
Effet d'activation sur la surface :	8 heures
Durée de conservation :	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

Stockage

Nous recommandons de stocker le produit dans un endroit frais et sec à une température ne dépassant pas +20 °C. Pour éviter les contaminations, ne remplissez pas les récipients avec du produit usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le stockage et la manipulation, contactez le service technique de Loxeal

Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Remarque

Les données contenues dans le présent document, obtenues dans les laboratoires Loxeal, sont fournies à titre indicatif uniquement; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le service technique de Loxeal. Loxeal garantit la qualité des produits fournis conformément à ses propres spécificités. Loxeal n'assume pas la responsabilité des résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas contrôlées par Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document sont adaptés à l'usage qu'il compte en faire. Loxeal décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris les pertes de bénéfices.