



AREO GP

| LA SOLUTION PROTECTION POUR VOS CHANTIERS |

Date d'édition : 06.02.2025
CF : 6900



FICHE
TECHNIQUE



Type : **ADHESIFS**
Référence : **REH003**
Désignation : **RUBAN ADHÉSIF PP HOTMELT 48MM X 100M HAVANE**
Description : Ruban adhésif PP Hotmelt

Donnée	Unité de mesure	Valeur
Laize	mm	48
Longueur	M	100
Support	-	Polypropylène
Epaisseur support	µ	25
Couleur	-	Havane
Masse adhésive	-	Hotmelt (caoutchouc synthétique)
Grammage de colle	g/m ²	14
Epaisseur totale	µm	39
Adhérence sur acier	N / 25 mm	4
Résistance à la traction	N / 25 mm	40
Allongement à la rupture	%	160
Diamètre intérieur	mm	76.2
Conditionnement	-	36 rlx/colis - 66 colis/pal - 2376 rlx/pal

Observations :

- Bonne adhérence pour divers usages
- Bonne adaptabilité sur surfaces irrégulières
- Performant même à basse température
- Pas de bruit au déroulement

Applications :

- Adapté à une utilisation sur les cartons standard et la plupart des cartons recyclés

Transport et stockage :

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l'emballage d'origine
- Conserver dans un endroit sec et propre

BON USAGE ET LIMITES DE GARANTIES

Les formulations des masses adhésives sont complexes et sensibles aux conditions environnementales. Les rubans adhésifs doivent être conservés en milieu sec et de préférence entre 15°C et 25°C. La durée de garantie est de 6 mois à compter du jour de livraison pour tous les rubans adhésifs délivrés par AREO GP, à l'exception des rubans imprimés «après enduction» pour lesquels la garantie est de 3 mois. Les produits ayant visiblement été stockés dans de mauvaises conditions (rouleaux anormalement gondolés, délaminage entre couches, mandrins déformés par l'humidité) ne pourront donner lieu à remboursement.

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l'utilisateur de déterminer si le présent produit correspond à l'usage qu'il compte en faire. L'utilisateur assume tous les risques et l'entière responsabilité de l'usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.