



MISON® 2

Généralités

Nom du gaz : Mison® 2

Utilisations

Gaz de protection en soudage semi-automatique sur aciers inoxydables (MAG). Permet le soudage des aciers inoxydables selon les différents régimes de transfert ainsi qu'en mode pulsé, dans toutes les positions. Le cordon de soudure obtenu présente un bel aspect, peu oxydé, et a un bon mouillage.

Principales indications

N/A

Composition du produit

Formule chimique : Ar + CO₂ + Adjuvant

Pureté, % volumique :

Ar = QS

CO₂ = 2% (± 10% relatif)

Propriétés physico-chimiques

Mélange de soudage réducteur d'ozone.


Spécifications garanties

Adjuvant : NO

Durée de vie

N/A

Emballages disponibles



Code article	3470155	3470120	3470150
Emballage et matière	Mobil	B20	B50
Capacité (m³)	2,3	4,2	10,6
Pression (bar)	200	200	200
Raccord normalisé	Type C	Type C	Type C

Code article	3470508
Emballage et matière	C08
Capacité (m³)	85
Pression (bar)	200
Raccord normalisé	Type C Bouteille et gros débit

Compatibilité avec les matériaux

	Acier au Nickel	Acier Inoxydable	Cuivre	Laiton	Bronze au silicium	Téflon®	Kel-F®
	●	●	■	■	■	●	●

● Compatible ▲ Moyen ■ Non compatible

Classification



Traçabilité

Traçabilité par le code barre collé sur la bouteille.

Fiches de Données Sécurité

Disponible sur www.linde-gas.fr

Avertissement

Linde France est déchargé de toute responsabilité en cas d'utilisation du produit autre que celui/ceux indiqué(s) précédemment. Le client est invité à contacter Linde France s'il envisage tout autre usage.

Références et révisions

EN ISO 14175 : Produits consommables pour le soudage - Gaz et mélanges gazeux pour le soudage par fusion et les techniques connexes. Groupe M12

Référence Certificat d'Analyse : MS-47077

Référence Plan Qualité : MS-52400

Linde France SA

Siège social : Les Jardins du Lou - Bâtiment 5, 70 avenue Tony Garnier, CS 70021, 69304 Lyon Cedex 07, France
www.linde-gas.fr

Pour toute question, contacter le 0 826 08 12 12 (Service 0,15 €/min + prix appel).