



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RV20116 SCOTT ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,245



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de sécurité basses avec une tige en **nylon ultra-respirant** et un **film anti-abrasion à l'avant de la chaussure**, avec un effet ton sur ton.

Chaussures ultra-légères dotées d'une **semelle innovante** en PU nouvelle génération et de la toute nouvelle **semelle anti-perforation en textile** qui protège la plante du pied. Ces deux composants **ultra légers réduisent** considérablement le poids total de la chaussure sans compromettre la **sécurité** et le **confort**.

Chaussures anti-dérapantes avec **semelle antistatique**, **résistante aux hydrocarbure** et **anti-abrasion**. **Embout AirToe Aluminium**, **semelle intérieure auto modélisante**, **anatomique** et **antibactérienne** et **doublure à tunnel d'air WingTex** qui assure l'absorption et la dispersion de l'humidité.

Chaussures de sécurité pour la saison chaude, adaptées aussi bien **aux hommes** qu'**aux femmes**, idéales en milieu sec et notamment pour : **magasinier, transport et logistique, menuisier, électricien** et **artisans** en général.

EMBOUT "AirToe Aluminium"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELLE "Save & Flex Air"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'
Eau transmise après 60'
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²
Résistance à l'abrasion cycles SEC
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELLE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³
Résistance à la flexion mm
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)
Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022	OBTENUE
≥ 14	18,0
≥ 14	18,5
≥ 1100	Conforme
< 10 ⁹ Ω	Conforme
≤ 30%	N.A.
≤ 0,2 gr	N.A.
≥ 0,8	6,4
≥ 15	54,1
≥ 2	96,3
≥ 20	770,5
25.600 cycles	Conforme
12.800 cycles	Conforme
≥ 400 cycles	Aucun dommage
≤ 150	37
≤ 4	0,8
≥ 3	4,1
≤ 12	2,1
≥ 20	33
≥ 0,31	0,41
≥ 0,36	0,42
≥ 0,19	0,30
≥ 0,22	0,27