

■ Quick Bond Activator

Art.nr 01.0136

Aérosol 150ml

Quick Bond et Quick Bond Activator sont deux produits uniques qui ont été spécialement conçus, ensemble, pour réparer et coller rapidement presque tous les plastiques et métaux modernes.

Quick Bond Activator accélère le durcissement du Quick Bond.

Information technique

Base	Hydrocarbure aliphatique
Densité	700 kg/m ³
Consistance	À faible viscosité
Viscosité	± 25 mPa.s
Solvants	Mélange de: hydrocarbures aliphatiques
Point d'inflammation	< 0 °C
Conditions d'application	+5 °C jusqu' à +35 °C
Type de surface	Presque tous les plastiques et métaux modernes
Préparation de la surface	Propre, sec/sèche et dégraissé(e). Dégraisser ou poncer la surface. Nettoyer les surfaces métalliques avec Innotec Multisol ou Seal and Bond Remover. Nettoyer les surfaces plastiques avec Innotec Repaplast Cleaner et traiter avec Repaplast Primer.
Méthode d'application	En cas de collages: Appliquer une fine couche de Quick Bond sur l'une des deux pièces, asperger l'autre pièce d'une fine couche de Quick Bond Activator, puis assembler les pièces. Attendre quelques minutes que le Quick Bond sèche. En cas de réparations: Pulvériser une fine couche de Quick Bond Activator après 30 secondes sur la pièce réparée avec Quick Bond. Le durcissement s'opère ensuite en quelques secondes.
Nettoyage du matériel	Avec Innotec Multisol
Temps de stockage	3 ans dans l'emballage original fermé.
Conditions de stockage	A conserver au frais et au sec.
Type de batchcode	A