



Den Braven



Better
results
through
knowledge

Fiche Technique

MONTAGEFIX - 590

Colle à prise très rapide



Description du produit :

ZWALUW MONTAGEFIX 590 est une colle polyuréthane utilisable en intérieur et en extérieur.

Avantages :

- ▶ Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, métaux, matériaux d'isolation
- ▶ Prise rapide
- ▶ Spatulable
- ▶ Non tachant et non corrosif
- ▶ Gonfle légèrement durant son séchage, ce qui permet d'assurer un contact optimal entre les pièces à assembler
- ▶ Non coulant

Applications :

- ▶ Montage d' huisseries en bois
- ▶ Collages en construction et menuiserie
- ▶ Renforts de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
- ▶ Assemblage de panneaux de coffrage
- ▶ Collages d'éléments décoratifs, de plinthes, panneaux, chambranles, seuils et moulures
- ▶ Collages de panneaux sandwich et de matériaux d'isolation

Restrictions :

Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante. Un essai préalable d'adhérence est toujours recommandé.

Préparation des surfaces :

Sur surfaces propres, dépolissées, dégraissées, exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser au ZWALUW FIRST 1.

Données techniques :

Type	Colle réactive à base de polyuréthane
Poids spécifique	1,46 g/ml
Extrait sec	95%
Fluage	Non coulant en application verticale
Résistance au cisaillement	12 N / mm ² (ISO 4587)
Résistance à la température	-30°C à +80°C
Températures d'application	+5°C à +40°C
Temps ouvert	7 min (23°C / 50% H.R.)
Temps de prise	25 à 60 minutes suivant la nature des supports et l'humidité ambiante
Temps de prise complète	24 à 48 heures suivant la nature des supports et l'humidité ambiante

Directives d'application :

- ▶ Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux, porter des gants et des vêtements de protection.
- ▶ Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm. sur une face. Eventuellement étendre la colle à la spatule dentée. Positionner les pièces par glissement dans les 7 min. suivant l'encollage. Légèrement humidifier la colle, ou un des supports, en cas de collage de matériaux non poreux.
- ▶ Presser fortement ou étayer les pièces à encoller.

Nettoyage :

Mastic frais: White Spirit ou MEC

Mastic réticulé : Mécaniquement


Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse.

Couleurs standards :

Beige.

Certifications :

Conforme à la norme EN 204 classe D4



Conditionnement :

Cartouche 300 ml.

Stockage et conservation :

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 9 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité :

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.