


Produit Colle polyuréthane

- Propriétés**
- Translucide
 - Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, métaux, matériaux d'isolation
 - Prise rapide
 - Spatulable
 - Non tachant et non corrosif
 - Gonfle légèrement durant son séchage, ce qui permet d'assurer un contact optimal entre les pièces à assembler
 - Non coulant

Conditionnement Coloris : Translucide
Emballages : Cartouche 300 ml (autres conditionnements, nous consulter)

- Applications**
- Montage d'huisseries en bois
 - Collages en construction et menuiserie
 - Renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
 - Assemblage de panneaux de coffrage
 - Collage d'éléments décoratifs, de plinthes, panneaux, chambranles, seuils et moulures
 - Collage de panneaux sandwich et de matériaux d'isolation

Données techniques	
Type :	Colle réactive à base de polyuréthane
Poids spécifique :	1,12 g/ml
Extrait sec :	100 %
Fluage :	Non coulant en application verticale
Résistance au cisaillement :	12 N/ mm² (ISO 4587)
Résistance à la température :	-30°C à +80°C
Températures d'application :	+ 5°C à +40°C
Temps ouvert :	7 min (23° C / 50 % H.R.)
Temps de prise :	25 à 60 minutes suivant la nature des supports et l'humidité ambiante
Temps de prise compétè :	24 à 48 heures suivant la nature des supports et l'humidité ambiante
Conservation :	12 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 et +25°C
Conforme aux normes :	EN 204 classe D4
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur ,présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)	





MONTAGEFIX 580

Mise en œuvre

Supports : Sur surfaces propres, dépolissières, dégraissées, exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser au **ZWALUW FIRST 1**.
Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm. sur une face.
Eventuellement étendre la colle à la spatule crantée.
Positionner les pièces par glissement dans les 7 min. suivant l'encollage.
Légèrement humidifier la colle, ou un des supports, en cas de collage de matériaux non poreux.
Presser fortement ou étayer les pièces à encoller.

Avertissement : Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux.
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Un essai préalable d'adhérence est toujours recommandé.
Un jaunissement de la colle peut être observé en cas d'exposition aux U.V.

Consommation : 25 à 40 ml par mètre linéaire
Environ 300 à 500 ml/m²

Nettoyage colle fraîche : White-Spirit ou MEC

Nettoyage colle sèche : Mécaniquement

Nettoyage mains : **ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES** ou à l'eau savonneuse.

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

MONTAGEFIX 580

Den Braven Sealants
Worldwide leader in professional sealants

