

Open Time Extender

Pour l'application de DuroGrit par un temps chaud ou ensoleillé

Lorsqu'il fait très chaud ou qu'il n'y a pas d'ombre, nous conseillons de diluer DuroGrit avec Open Time Extender. Le produit sèche moins vite.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Le produit DuroGrit sèche moins vite
- Conseillé lorsqu'il fait chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre
- Écologique : 0 % de COV
- Très biodégradable
- À base de matières premières renouvelables

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20°C : liquide
- Couleur : jaune-ambre
- Odeur : caractéristique (légère odeur)
- Point d'éclair : > 120 °C (ASTM D92)
- Point d'inflammation : > 250 °C
- pH : 5 - 8
- Densité ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % de COV
- Sans étiquette CLP

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

Ajoutez jusqu'à 10 % d'Open Time Extender à DuroGrit lorsque vous travaillez au soleil et qu'il fait chaud.

› Remarques

- Si vous utilisez Open Time Extender lorsque ce n'est pas nécessaire (par exemple quand il fait froid ou nuageux), le temps de durcissement peut se prolonger. Vous risquez de devoir attendre 1 à 2 jours supplémentaires avant de pouvoir poser une charge sur une terrasse ou un meuble. Pour les revêtements, cela ne devrait pas poser problème.
- N'ajoutez jamais plus de 10% d'Open Time Extender à DuroGrit.

REMARQUE

Le fait d'ajouter Open Time Extender à DuroGrit ne change nullement les couleurs DuroGrit.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 13/07/2023. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com