

# Huile balsamique pour bois

réf.: 75600

<b>Description</b>	Huile naturelle pour l'entretien du bois, sans biocides. Elle pénètre profondément dans le support et possède une bonne résistance aux intempéries. Spécialement recommandé pour les bois durs et exotiques, tels que le teck, méranti, acajou etc. à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour rafraîchir les meubles de jardin. Odeur agréable, excellente pénétration, séchage rapide, non filmogène.
<b>Base du liant</b>	Solution aux huiles naturelles
<b>Densité</b>	0.850 kg/l
<b>Teneur en corps</b>	20 %
<b>Solvants</b>	White Spirit et terpènes
<b>Agents actifs</b>	Aucun
<b>Point d'inflammation</b>	Néant
<b>Teinte</b>	Incolore ou pigmentée
<b>Degré du brillant</b>	Mat soyeux à brillant, suivant le nombre de couches et la nature du support
<b>Emballages</b>	Bidons en fer blanc de 1 l, 5 l, 18 l et fûts de 200 l
<b>Stockage</b>	Une année dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
<b>Consommation</b>	120 - 150 g/m <sup>2</sup> , selon la propriété du support
<b>Mode d'emploi</b>	<u>Application:</u> Au pinceau, au pistolet, trempage, aspersion, avec une éponge ou un chiffon etc. <u>Préparation du support:</u> Il doit être sec et propre. Humidité du bois max. 15 %. <u>Diluant:</u> Essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique Température d'application: > + 5 C support et air

<b>Dilution</b>	Au pinceau ou rouleau: 0 - 5 % d'essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique
<b>Séchage</b>	Hors poussière: après env. 4 heures Sec au toucher: après env. 6 heures Recouvrable: après 24 heures
<b>Précautions particulières</b>	Assurer une ventilation efficace pendant et après l'application du produit. Porter un masque de protection contre le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec les yeux. Il se peut qu'un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique devient auto-inflammable. Il faut toujours mettre ces chiffons dans un emballage métallique qui se ferme hermétiquement ou les suspendre ouvertement comme du linge.
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement avec de l'essence artificielle. Ramollir l'huile solide avec un dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
<b>Traitement ultérieur</b>	Un traitement ultérieur se fait simplement avec un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique appliqué sur fond propre et sec.
<b>Manipulation, Transport etc.</b>	Veillez consulter notre fiche de données de sécurité.
<b>Elimination des déchets</b>	Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH) Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de le déverser dans les canalisations. (eaux et égouts) et dans le sol. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.
<b>Remarque</b>	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre influence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

Mai 2010