



FICHE TECHNIQUE

Référence	TN 07	
LE 20/01/09	JOINT TUBULAIRE DE Ø 7	DU01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Elastomère thermoplastique			
Couleur	Noir		
Densité	1,24	g/cm ³	ISO 1183
Dureté (Shore A)	58	Point	ISO 868
Module à 20%	0,8	MPa	ISO 527
Module à 100%	3,7	MPa	
Contrainte à la rupture	13,5	MPa	ISO 527
Allongement à la rupture	380	%	ISO 527
Point de fragilisation	-55	°C	ASTM D 746
Déformation rémanente à la compression	50	%	ISO 815 B

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.