



OBBIATIX est une lasure pigmentée thixotropée, en phase solvant, assurant une protection hydrofuge renforcée et une finition satinée de la surface des bois. Sa formule "GEL" permet une meilleure brossabilité sans coulure.

Obbiatix

Lasure satinée thixotropée

FORMULE GEL



Hydrofuge renforcé

HAUTE
PERFORMANCE

Prêt à l'emploi

Facile à utiliser
formule gel adaptée
à toutes utilisations

Domaine d'utilisation

Finition et entretien de bois de structure, menuiseries, bois de décoration, etc., lorsqu'une protection renforcée est souhaitée vis à vis des agents atmosphériques (pluie, neige, rayons U.V. du soleil).

La haute teneur en résines alkydes d'OBBIATIX permet une meilleure protection hydrofuge et limite les variations dimensionnelles des bois dues aux échanges hygrométriques.

OBBIATIX est proposée en incolore (utilisable à l'intérieur uniquement) et en 31 coloris miscibles entre eux dont 7 coloris opacifiants.

Mise en oeuvre

Les bois neufs doivent être secs à moins de 20 % d'humidité, dépoussiérés, après égrenage au besoin, et dégraissés si nécessaire, comme pour l'iroko, le movingui ... Les bois d'essences non durables sont traités au préalable avec un produit de préservation compatible comme OBBIATEX pour la classe d'emploi 3a, bois en situation extérieure et non protégés. (normes EN 350-2 pour la durabilité naturelle des essences de bois, EN 355-2 pour la définition des classes d'emploi, NF P23-305 pour le traitement des menuiseries contre les lyctus et fascicule de documentation P20-651 pour la durabilité des éléments et ouvrages en bois)

Les bois anciens sont rendus absorbants, et nettoyés des traces de peintures, de vernis, cire, silicone...

La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en oeuvre sont conformes au DTU 59-1 (NF P74-201).

L'application d'OBBIATIX n'est pas envisageable dans des conditions climatiques limites, très forte chaleur, exposition intense au soleil, conditions de gel et bois gelés.

Les couches de finition sont appliquées dans un maximum de 3 mois suivant la mise en place des bois (norme P23-305 annexe 4)

Application

OBBIATIX livré prêt à l'emploi, doit être remué avant son utilisation. Application à la brosse ou au pistolet.

À l'intérieur, OBBIATIX s'utilise en 1, 2 ou 3 couches suivant la nuance et le satiné désirés.

À l'extérieur, OBBIATIX s'utilise en phase pigmentée en 2 ou 3 couches. L'entretien périodique s'effectue en 1 ou 2 couches selon l'usure constatée.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.



Les techniciens du bois

Lasure satinée thixotropée

Hydrofuge renforcé

Caractéristiques du produit

Caractérisation des produits de peintures (NF T36-005)

Famille I Catégorie 4a
(alkydes séchage à l'air)

Présentation Lasure satinée "GEL".

Extrait sec en poids

40 à 50 % suivant la teinte (NF T 30-084)

Masse volumique

0,80 à 0,90 g/cm³ à 20°C suivant la teinte (NF T30-020-1)

Point d'éclair

Supérieur à 38°C

Viscosité

2.10⁻³ m²/s à 40°C Brookfield RVT # 5 / 100 rpm

Teneur en COV (directive 2004/42/CE)

Sous-catégorie du produit : A/e type PS
Valeur limite : 400 g/l
Teneur maximale pour OBBIATIX : 320 g/l

Pouvoir couvrant théorique

12 à 15 m²/litre en fonction de la nature et de la préparation de la surface du bois.

Séchage

Hors poussière : 2 à 3 heures.
Recouvrable : 12 heures.
Les conditions atmosphériques et la nature du bois influent sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils

White-spirit.

Conditionnement

1 litre - 2,5 litres - 5 litres - 25 litres.

Conservation

5 ans en emballage d'origine non entamé.

Informations générales

- Produit inflammable.

Hygiène et sécurité

- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.
- En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.
- Ne pas jeter dans l'environnement.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OB BIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.
OB BIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OB BIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

Votre spécialiste