

# SINTOBOIS Mastic à bois poudre

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Blond		34711
Clair	Pot vissant 450 gr	34781
Foncé		34741



'Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## DESTINATION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

- Mastic à bois poudre est une poudre, à base de produits naturels, à mélanger avec de l'eau pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets...
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...) et ses dérivés.
- Pour des réparations importantes et des collages utiliser le mastic Sintobois Reconstitue (angles et gros trous ou charges lourdes) et pour de tout petits défauts (trous de vers, petites fissures....) utiliser le Rebouche imperfections (pâte à bois à l'eau ou solvantée).
- Grande facilité d'application.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.
- Excellente prise de teinte.
- Absence de retrait.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Teintes	Bois bond-Bois clair-Bois foncé-Bois exotique
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité	1,1
Temps de travail	10 à 20 minutes
Ponçable et recouvrable	1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur.
Température d'application	5 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépoussiérer le support.

### APPLICATION

- Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Il est préférable de faire un mélange trop épais dans lequel un peu d'eau pourra être ajoutée à un mélange trop liquide difficile à appliquer.
- Laisser reposer 2 à 3 minutes avant application.
- Garnir les défauts en excès avec la pointe de la spatule puis araser en lissant la surface du support.

### FINITION

- Après ponçage à sec au grain fin n°120, l'enduit de rebouchage peut recevoir tous les produits de traitement pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.
- Choisir la teinte de l'enduit de rebouchage en fonction de la finition choisie.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un vieux récipient et de laisser l'eau s'évaporer pour ne jeter que le résidu sec.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)-[www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO®**

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.