

SINTOBOIS Mastic à bois finesse d'application et de ponçage



SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Boîte 200 gr	33800
	Boîte 570 gr	33801
	Boîte 1,140 kg	23802
Chêne moyen	Boîte 200 gr	33810
	Boîte 570 gr	33811
	Boîte 1,140 kg	23812
Chêne clair	Boîte 570 gr	33851
Acajou	Boîte 200 gr	33870
	Boîte 570 gr	33871
Sapin	Boîte 200 gr	33880
	Boîte 570 gr	33881
	Boîte 1,140 kg	23882
Blanc	Boîte 200 gr	33890
	Boîte 570 gr	33891
	Boîte 1,140 kg	23892



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants fin et rigide pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Permet la reconstruction des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières
- Grande finesse qui réduit le travail de finition et permet de réaliser directement les travaux les plus délicats comme la restauration de moulures.
- Grande facilité d'application.
- Forte résistance mécanique.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
- Prise rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Acajou-Sapin-Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,2
Point éclair	31°C
Temps de travail	4 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P120 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir le support.
- Pour reconstituer une partie de grande taille ajouter des pointes afin de consolider la réparation. Réaliser un coffrage si nécessaire, par exemple avec du bois recouvert de cire ou de scotch

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).
- Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24h le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshon.fr

The logo for SINTO, featuring the word "SINTO" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid black rectangular background.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.