

Ultrafill (1I)

Art.nr 07.1152

Seau 1l

Blanc (0100)

Ultrafill est un mastic à base d'eau unique et ultraléger destiné à combler et à supprimer les trous, lézardes et joints en divers matériaux de construction poreux. Grâce à sa composition unique et à sa structure courte, Ultrafill ne laissera apparaître aucun retrait au cours du traitement, lequel est particulièrement aisé et rapide.

Information technique

Base	Polymères d'acrylate en phase aqueuse
Densité	450 kg/m ³
Consistance	Pâte prête à l'emploi
Solvants	Aucun(e)(s)
Dureté	95 (Shore A)
Tenue à la température	-30 °C jusqu' à +100 °C
Tenue à l'eau	Bien. Après 24 heures. En cas des applications extérieurs, il faut toujours repeindre Ultrafill.
Résistance de fluage	Bien
Rétrécissement	0%
Conditions d'application	+10 °C jusqu' à +35 °C. La combinaison de basses températures et d'un haut degré d'humidité de l'air peut prolonger le temps de séchage.
Type de surface	La plupart des matériaux de construction poreux tels que le béton, la brique, le maçonnerie, les plaques de plâtre, le stucage, le bois, etc. Ne s'utilise pas sur les surfaces métalliques et plastiques.
Préparation de la surface	Propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. Enlever ce qui ne tient plus.
Méthode d'application	Bien remuer le produit avant utilisation. Le cas échéant, on peut adapter la viscosité en ajoutant quelques gouttes d'eau. Extraire Ultrafill directement de l'emballage et l'appliquer avec une spatule ou un couteau à enduire, puis lisser. Relisser éventuellement par la suite avec un couteau à enduire mouillé. Si on le souhaite, on peut structurer à la brosse ou au blaireau. Refermer l'emballage après utilisation.
Délai de repositionnement	20 minutes
Vitesse de durcissement à coeur	± 4 mm en 24 heures (23°C / 50% humidité relative de l'air)
Couche maximale	50 mm. Couche optimale: 5-25 mm (En cas de dégâts plus profonds (> 30 mm), remplir en plusieurs fois et attendre un jour entre chaque application).
Allongement maximal admissible	± 6%
Ponçage	Après ± 2 heures (selon l'épaisseur de la couche et la température)
Peinture	Bien; selon l'épaisseur de la couche après 30 minutes avec les systèmes de peinture à base de l'eau et après 24 heures avec les systèmes de peinture contenant des solvants. Etant donné la grande diversité de types de peinture disponibles sur le marché, tester préalablement le type de peinture choisi.
Nettoyage du matériel	Avec Innotec Multisol et de l'eau
Nettoyage des mains	Avec Innotec Safe Hand Clean et de l'eau
Temps de stockage	12 mois dans l'emballage original fermé
Conditions de stockage	A conserver au frais, au sec et résistant au gel



■ Ultrafill (1I)

Type de batchcode

G