

# MORTIER DE FINITION GRIS

CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

## MORTIER DE FINITION GRIS



### DESTINATIONS

Enduit de finition des murs intérieurs / extérieurs, réparation d'ouvrages cimentés, surfaçage de chape.  
Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens).  
Petits scellements.

Sur support béton, mortier, pierre.

Destination : mur / sol - intérieur / extérieur.

### AVANTAGES

Finition parfaite.  
Aspect ultra lisse et décoratif.

### MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.  
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

#### Mortier :

2,5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,3 litres d'eau.  
5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,6 litres d'eau.  
10 kg de MORTIER DE FINITION + 1,2 litres d'eau.  
25 kg de MORTIER DE FINITION + 3 litres d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.  
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange :** 1h30.

**Application :** En enduit de finition, chaque pan de mur doit être terminé dans la journée. Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc...).

Dans le cas de grosses épaisseurs à rattraper (+ 2 cm), travailler en plusieurs couches.

**Séchage complet :** 24 h environ par couche de 2 cm.

**Performances mécaniques optimales :** après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.  
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30124960	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210027867
30124961	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027874
30124962	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210027881

## SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



Pour plus de détails, consulter la  
fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

