

RUBSON Mousse Expansive White Teq

Mousse expansive thermique et phonique



DESTINATIONS

- Isolation des fenêtres
- Isolation des portes
- Calfeutrement des ouvertures de construction de toit et des matériaux d'isolation
- Création d'écrans insonorisés
- Isolation des murs et toitures
- Remplissage de cavités.

BÉNÉFICES

- Isolation thermique +20%*
 - Isolation phonique +50%*
 - + blanche, + homogène*
 - Structure 4 fois plus dense
-
- **Mousse expansive polyuréthane ultra blanche et homogène**
 - **Multi-supports** : béton, fibre-ciment, plâtre, métal, matières plastique (sauf polyéthylène et Teflon)
 - **Rendement, expansion** : 30 litres max à utiliser avec les gants fournis dans le capuchon
 - Résistance élevée aux UV
 - Extrême durabilité



Expert de l'étanchéité depuis 1957

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	500ml,750ml
Couleur	Blanc
Sec au toucher	6-8min
Peut être coupé	50-70min
Rendement	21L, 30L
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Insonorisation	Environ 63 dB
Conductivité thermique	0.035 w/m*K
Résistance à la température de la mousse durcie	-40°C...+80°C, pointe +100°C
Densité TM 1002 :2014	25-27kg/m3
Post expansion EN 17333-4	<120%
Largeur de joint maximale EN 17333-4	< +/- 5 %
Allongement à la rupture TM 1012 : 2015 72	230%
Classe feu EN 13501-1	F

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- Les supports doivent être sains, propres, solides et exempts de toutes particules non adhérentes. Par temps sec et dans les cavités importantes, il est recommandé d'humidifier le support par vaporisation d'eau pour favoriser l'expansion et accélérer la polymérisation de la mousse.
- Avant extrusion, masquer les surfaces avoisinantes avec un ruban adhésif. Les surfaces peuvent être humides mais ni givrées, ni glacées.

Application

- La température d'utilisation (des supports et conditions ambiantes doit est comprise entre -5°C et +35 ° C.
- Lors de l'application de **RUBSON MOUSSE EXPANSIVE THERMIQUE ET PHONIQUE** la température de l'aérosol doit être comprise entre -10°C et +30°C.
- Un indicateur de température est situé sur le devant de l'aérosol. Lorsque la température de l'aérosol est inférieure à +5 °C, un flocon de neige bleu apparaît.
- Dans ces conditions, l'aérosol et son contenu doivent être réchauffés dans une pièce chauffée ou dans de l'eau chaude. Secouer ensuite l'aérosol pendant 15 secondes et vérifier à nouveau l'indicateur de température après 2 minutes. Si l'indicateur de température reste bleu, l'aérosol et son contenu doivent encore être réchauffés.
- Avant manipulation, utiliser les gants prévus à cet effet. Secouer vigoureusement l'aérosol de haut en bas avant utilisation (environ 20 fois).

FICHE TECHNIQUE

RUBSON Mousse Expansive White Teq

Mise à jour : Mars 2023



Expert de l'étanchéité depuis 1957

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les traces de mousse fraîche doivent être immédiatement nettoyées avec de l'acétone ou Rubson CL 12.
- Après séchage, utiliser un grattoir, une spatule ou du papier de verre.
- Immédiatement après utilisation, purger la valve et l'embout en actionnant la gâchette, aérosol position tête en haut.
- Rincer immédiatement la valve et l'embout à l'acétone ou avec Rubson CL 12.
- La mousse durcie dans la valve elle peut être ôtée à l'aide d'une vis.

FORMATION OBLIGATOIRE

- À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle. Informations complémentaires : <https://www.feica.eu/PUinfo>



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

RUBSON Mousse Expansive White Teq

Mise à jour : Mars 2023