

DESTINATION :

Patine ébénisterie pour une finition à l'ancienne sur mobilier rustique ou de style auquel on souhaite conférer un « passé » ou pour agrémenter d'un décor le mobilier contemporain.

PROPRIETES ET AVANTAGES :

Séchage rapide
Jexage facile à la laine d'acier N° 000
A recouvrir par un vernis de finition
Tons chauds

SUPPORTS :

Tous bois bloqués par un vernis de fond ou vernis bicouche.

MATERIEL D'APPLICATION :

Pistolet pneumatique
Destiné à une application en atelier

TEINTE ET ASPECT :

Aspect : Semi opaque
Coloris : Merisier, Chêne Rustique, Noyer Moyen, Chêne Foncé, Antiquaire, Blanc, Incolore.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	Non concerné
Directive européenne COV 2004/42	Produit pour l'industrie de l'ameublement : non concerné par la directive européenne COV 2004/42.
Densité à 20°C	0,880 ± 0,005 selon les teintes
Viscosité à 20°C	16 à 18 secondes - AFNOR 4
Liant	Cellulosique
Extrait sec en poids	5,5 à 6,5 % selon les teintes
Solvants	Naphta et alcool
Rendement	12 à 14 m ² / L /couche selon l'application
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L

HYGIENE ET SECURITE :

Produits réservés à un usage professionnel
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

COMUS®

OMBREX 2030

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : En 1 couche
De 12 à 14 m² / L / couche
Air ambiant : 20°C / Hygrométrie : 70%

Hors poussière : 15 minutes
Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 1 heures

DILUTION : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Diluant Nettoyant 2550

CONSEILS

D'APPLICATION : Observations : Bien mélanger avant emploi

Les patines OMBREX 2030 s'appliquent toujours en voile sur un vernis de fond ou une laque poncée et sont obligatoirement, après jexage à la laine d'acier 000, recouvertes par une couche de vernis de finition.

PROCESSUS	ASPECT	POUR L'UTILISATION A 1 LITRE DE PRODUIT, AJOUTER :		CONSERVATION DU MELANGE	MATERIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SECHAGE	
DESIGNATION		DURCISSEUR	DILUANT			AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 - MISE EN TEINTE							
A. TOUS BOIS Teinte HYDROCOLOR			PRÊT A L'EMPLOI		BROSSE, EPONGE, PISTOLET AVEC OU SANS ESSUYAGE	1 H	2 H
B. BOIS DURS Teinte SOLVACOLOR			PRÊT A L'EMPLOI	3 H		0 H 15	0 H 30
2 - VERNIS DE FOND							
Vernis CELLOSTYL Vernis PRECASTYL Vernis POLISTYL		DURCISSEUR N°23 0,5 L	DILUANT UNIVERSEL 2510 0,10 à 0,20 L 0,05 à 0,10 L 0,20 L		PISTOLET (1 A 2 COUCHES)	0 H 30 0 H 30 0 H 30	1 H 1 H 1 H
PREPARATION DE SURFACE					EGRENAGE PAPIER ABRASIF 240 ET LAINE D'ACIER 000		
3 - PATINE PATINE OMBREX					PISTOLET (1 COUCHE LEGERE)	0 H 30	1 H
PREPARATION DE SURFACE					JEXAGE AVEC LAINE D'ACIER 000		
4 - VERNIS DE FINITION							
Vernis CELLOSTYL Vernis PRECASTYL Vernis POLISTYL	SATINE ou BRILLANT	DURCISSEUR N°23 0,5 L	DILUANT UNIVERSEL 2510 0,10 à 0,20 L 0,05 à 0,10 L 0,20 L	3 H	PISTOLET (1 A 2 COUCHES)	0 H 30 0 H 30 0 H 30	3 H ⁽¹⁾ 3 H ⁽¹⁾ 3 H ⁽¹⁾

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION MAI 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE