



PRIMER APTITUDE BP

211SPRBPAPT (aérosol 400 ML)
Pg 4 catalogue Maintenance

DESCRIPTION :

Primaire liquide à base de résine butyral polyvinilique.
sous couche pour ACIER GALVANISÉ – ACIER INOXYDABLE – ALUMINIUM et MÉTAUX NON FERREUX – ACIER (intérieur non humide) - BOIS DURS (isolant) – polyester - ...

DOMAINE D'EMPLOI

FENÊTRES – PORTES - GRILLES – PORTAILS - MENUISERIES – MOBILIER - POTEAUX – LUMINAIRES – RADIATEURS –
QUINCAILLERIES – APPAREILS INDUSTRIELS ...

CARACTERISTIQUES

Rendement : 0,8m²

couleur : blanc

Conservation : 2 ans en emballage d'origine non ouvert, stocké hors gel et humidité.

MODE D'EMPLOI

Suivant le cas, nettoyage chimique (DESOX CLEANER de DUTHOO), micro sablage (galvanisation), grenailage, ...

Examen du support:

Eliminer salissures, oxydation, gras et nettoyer soigneusement avant application.

Tamiser si nécessaire (en cas d'utilisation du pot en plusieurs fois par ex.).

Dégraisser au moyen du thinner DUTHOO PE avant application

Surfaces inégales (griffées, chant de panneau MDF, polyester,...), utiliser le SPRAY MASTIC

Avant d'appliquer le primaire la surface doit être exempte de rouille, graisse, huile, sel, calamine et autres impuretés. Peindre sur surface dépoussiérée et sèche.

Toujours faire un essai préalable et vérifier compatibilité et adhérence.