



COMUS
VOUS AVEZ LA SOLUTION

TOITURE

Date de mise à jour : 28/05/2024

DESCRIPTION

TOITURE est une peinture d'imperméabilisation en phase aqueuse pour la rénovation et la décoration des toitures de pente >5% (=3°).

TOITURE est une peinture éco-respectueuse avec 58% de matières premières recyclées (sur le film sec) dont 100 % de charges recyclées.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Rénove et protège durablement
- ✓ Très bonne résistance aux UV et agressions climatiques
- ✓ Limite fortement l'enrassement des toitures
- ✓ Film résistant au développement des mousses, champignons et moisissures
- ✓ Taux d'élasticité = 300%

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Aqueuse	Mat velouté	Rouge brique, Tuile et Gris ardoise (RAL7016)	3L et 10L
MATERIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Pistolet airless (buse 519 ou 619), Rouleau spéciale phase aqueuse 14 mm, Brosse synthétique		Aluminium, zinc et galvanisé oxydés, PVC, fibrociment, béton, mousse PU... neufs ou anciens après travaux préparatoires.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Taux de COV	30g/l
Densité à 20°C	1,40 ±0,05
Viscosité Brookfield à 20°C	26000 cP +/- 1000
Extrait sec en poids	56 ±2%
Brillance spéculaire (2*100µm)	< 5% sous 60°
Résine/Liant	Résine acrylique
Solvant	Eau
Point éclair	NC
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches
Rendement	8 à 10 m²/L/couche (+/- 160 g/m²/couche)
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher
	12h
Dilution	Brosse - rouleau : Prêt à l'emploi (5 à 10% d'eau sur fonds poreux) Pistolet : 10 à 20% d'eau
Nettoyage des outils	Eau

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer sur des surfaces saines, propres et sèches.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

Appliquer sur fonds propres, dé poussiérés, sains, secs et non gelés : éliminer par lavage et brossage les salissures, parties friables et toutes autres substances pouvant gêner l'adhérence du revêtement.

Les supports infestés de mousses et moisissures doivent être traités avec COMUS ANTIMOUSSE.

Les parties métalliques doivent être dégraissées, dérouillées avec DECAP'ROUILLE et traitées avec notre primaire universel ANCOPRIM.

Les fissures jusqu'à 1 mm peuvent être traitées préalablement par remplissage à la brosse avec COMUSTOITURE, jusqu'à l'absence de retrait. L'inclinaison minimum de la toiture doit être de 5 %. Les pentes doivent être régulières jusqu'au point d'évacuation et le support ne doit pas présenter de flash ou l'eau pourrait stagner. Une surface irrégulière ou très poreuse peut induire une surconsommation

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Fonds poreux : béton(1), fibrociment...	Traiter avec COMUS ANTIMOUSSE	1 ère couche diluée à 10 % d'eau	1 ère couche diluée à 10 % d'eau 2 ème couche pure COMUS TOITURE
Supports bitumineux ⁽²⁾ Mousse PU	Traiter avec COMUS ANTIMOUSSE		2 couches pures COMUS TOITURE
Supports métalliques (acier, zinc, plomb...) PVC rigide	Dégraisser avec le nettoyant 2550 Dérouillées avec DECAP'ROUILLE si nécessaire	1 couche d'ANCOPRIM	2 couches de COMUS TOITURE pures

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +30°C, par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum. Ne pas appliquer sur supports chauds ou surchauffés. Ne convient pas aux toits terrasses.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr