



IP TD

# TACHES DIFFICILES

Impression technique  
**SUPPORTS DÉGRADÉS**



- **Isole et bloque** les taches les plus difficiles : auréoles d'humidité, moisissure, suie, nicotine, graisse
- **Bloque les remontées humides**
- **Adhérence parfaite** sur fond dégradés, tachés, humides
- **Consolide les murs** : idéal pour rénovation ou dégâts des eaux

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b1
- Type de liant : additivée ciment
- Type de pigment : titane
- Diluant : white spirit
- Extrait sec : 77 (+/-1%)
- Densité : 1,54
- Viscosité : onctueux
- Point éclair : 38°C
- Aspect : blanc MAT

- Rendement : 10-12 m<sup>2</sup> / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR):  
Hors poussière : 6h  
Recouvrable : 12h
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°  
Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 2,5L ou 5L
- CRAINT LE GEL



MASQUANTE  
CONSOLIDANTE  
ADDITIF CIMENT



## DESTINATIONS

Intérieur / extérieur  
Murs, plafonds, boiseries

## SUPPORTS

### Multisupports

Plâtre et dérivés, béton et dérivés, ciment, Brique, bois, métal...  
Dégradés, humides

## TECHNOLOGIE

### ACRYLIQUE + CIMENT

Adhérence renforcée sur fonds difficiles et masquage des taches.

## TACHES DIFFICILES SUPPORTS DÉGRADÉS

### CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

### APPLICATION

- Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm ou brosse spéciale acrylique
- Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.
- Sur taches très grasses ou en cas de forte humidité, pochner à la brosse avant application.
- Nettoyage du matériel : white spirit
- Hygiène et sécurité : La fiche de données de sécurité est disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés.
- La température d'application du produit et du support doivent être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.



### MODE D'EMPLOI

SUPPORT	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITIONS
Neufs ou sains	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<b>1 couche</b> IP 35 ou IP 55	
Anciens, tachés ou humides	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>		
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Egrenage des anciennes peintures glycéro</li> <li>■ Rinçage /séchage</li> </ul>	<b>1 couche</b> IP TD	
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées en bon état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / rinçage</li> <li>■ Egrenage des anciennes peintures glycéro</li> <li>■ Dépoussiérage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>	-	