

OBBIACRYL PB est une peinture primaire microporeuse blanche à séchage rapide.

Obbiacryl PB

Peinture primaire acrylique pour menuiseries bois

Domaine d'utilisation

OBBIACRYL PB est une peinture primaire microporeuse destinée aux menuiseries en bois naturellement résistants ou imprégnés dans l'attente des couches de finition.

Les finitions extérieurs devront être effectuées de préférence à l'aide de peintures acryliques microporeuses dans un délai de trois mois suivant la mise en place des menuiseries (NFP-23305).

Formulation : résines acryliques en émulsion dans l'eau.

Mise en oeuvre

OBBIACRYL PB est livré prêt à l'emploi.

Les bois neufs doivent être secs (moins de 20% d'humidité) dégraissés si nécessaire (Iroko notamment) et dépoussiérés. Pour les bois tanniques, utiliser OBBIACRYL PB anti-tannin.

Les bois d'essences non durables devront être prétraités en utilisant un produit approprié (OBBIATEX HDE suivant norme NFP-23305) dont le séchage et la composition seront compatibles avec l'emploi de lasures et de peintures.

Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts de trace de peinture, vernis, cire, silicone, etc.

Ne pas appliquer sur bois gelés.

Lors de l'application, OBBIACRYL PB doit être brassé afin d'obtenir un produit homogène.

Obbiacryl PB

Peinture primaire acrylique pour menuiseries bois

Industrie

Caractéristiques de livraison

- **Classification AFNOR :**
Famille 1 - Classe 7 B 2.
- **Présentation :**
liquide blanc.
- **Masse volumique :**
1,28 moyenne à 20° C.
- **Séchage**
hors poussière 30 minutes.
- **Recouvrable**
3 à 4 heures suivant l'épaisseur déposée. Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur les temps de séchage.
- **Pouvoir couvrant théorique**
8 à 10 m²/litre.
(suivant la nature et la préparation de la surface du bois)
- **Extrait sec :**
57 %.
- **Conditionnement :**
Bidon de 5 kg - 25 kg.
- **Viscosité :**
1500 (mPa-s) RTV # 4/100 RMP.
- **Ne pas appliquer à des températures < 10° C.**
- **Lavage des outils :**
eau savonneuse.
- **Conservation**
1 an en emballages d'origine non entamés.

Informations générales

- **Produit ininflammable.**
- **Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.**

Hygiène et sécurité

- **Ne pas stocker à portée des enfants et /ou de denrées alimentaires.**
- **Prendre les précautions d'usage lors des applications. Dans le cas d'une installation par pistoletage électrostatique, il est indispensable de vérifier, auprès du fournisseur des matériels, la bonne conformité des appareils et de leur système de sécurité.**
- **Lors de l'emploi, ne pas fumer, ne pas s'alimenter, après l'emploi se laver soigneusement.**
- **Respecter l'environnement : ne pas rejeter de récipients, chiffons, etc. dans les cours d'eau et les égouts.**

Informations

OBBLIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.
OBBLIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBBLIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

Votre spécialiste



Les techniciens du bois