

TRENOIS  
DECAMPS



Formulated with  
**PLIOWAY®**  
resins

# Impression **SUPPORTS DÉGRADÉS** TACHÉS, PIÈCES HUMIDES

TECHNOLOGIE  
**PLIOWAY® + CIMENT**

- **Fixe les fonds anciens, même poudreux**
- **Recouvre 100% des taches** (noir fumée, humidité sèche, nicotine, tanins, ...)

**TECHNOLOGIE  
PLIOWAY® + CIMENT**

#### **ADHÈRE SUR TOUS FONDS DIFFICILES.**

Les résines Plioway® combinent les avantages des produits solvantés [Fort pouvoir masquant des taches en 1 application : les tâches ne passent pas au travers, Très forte adhérence sur fonds difficiles ou mouillés ; Résistance à l'humidité : ne cloque pas], et les avantages des phases aqueuses [Ne jaunit pas, séchage rapide, Faible odeur].

## **FONCTIONS**

L'impression **IPO5** est une impression universelle pour surfaces intérieures : **MURS / PLAFONDS / BOISERIES**. Elle est spécialement étudiée pour la rénovation des fonds anciens et dégradés.

La résine Plioway® permet d'avoir une **parfaite adhérence sur tous les supports même dans des conditions très difficiles** (pièces humides : cuisine, salle de bain, cave...).

Son haut pouvoir couvrant et isolant permet de **masquer la plupart des taches domestiques** : bistre, nicotine, suie et autres auréoles d'humidité...

Son excellente pénétration apporte un **bon accrochage sur les fonds très absorbants**.

Elle bloque les fonds poudreux et friables.

IPO5 régularise les différences d'absorption des fonds et **évite les phénomènes de nuancement des finitions**.

L'impression IPO5 est **compatible avec toutes les finitions** aqueuses (acrylique, alkyde, vinylique) ou solvantées (glycéro), et **accroît très nettement leur rendement**.

Le rendu final est nettement amélioré.

## **CARACTÉRISTIQUES**

#### **Classification AFNOR :**

NFT36005 : Famille 1 - classe 7b1.

**Utilisation :** Intérieur / Extérieur.

**Aspect du feuil :** blanc Mat

**Viscosité :** 50 - 60 Poises - Formule onctueuse

**Extrait sec :** 76% (+/-2%)

**Densité :** 1,49 (+/-0,03)

**Brillance :** 1 à 3% (85°)

**Type de Liant :** Plioway

**Type de Pigment :** Pigments minéraux, Titane

**Diluant :** white spirit

**Point éclair :** 38 °C

**Conditionnement :** 5L - 10L

**Stockage :** Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

## **APPLICATION**

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

#### **Matériel d'application :**

Pistolet, pinceau, rouleau.

Utiliser une brosse ou un rouleau aux poils courts. Diluer légèrement (de 5 à 10%) pour l'application au pistolet ou par temps froid.

La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.

**Consommation :** 1L = 10m<sup>2</sup>

soit : 10 à 12 m<sup>2</sup> par litre en 1 couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière :** 2 h.

**Recouvrable :** 12 h.

**Complet :** 24 h.

**Nettoyage du matériel :**

white spirit, immédiatement après usage.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Impression  
**SUPPORTS DÉGRADÉS**  
 TACHÉS,  
 PIÈCES HUMIDES

**CONSEIL PRO**

Sur plaques de plâtre ou supports très absorbants, diluer légèrement avec du white spirit.

**MODE D'EMPLOI**

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

**Conditions d'application**

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
<p><b>Supports neufs ou sains</b> : Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<p><b>1 couche de IP01 SUPPORTS SAINS</b></p>	<p><b>1 à 2 couches de MAT PROFOND PEMAT</b></p>
<p><b>Supports anciens ou tachés, ou humides</b> : Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<p><b>1 couche de IP05 SUPPORTS DÉGRADÉS</b></p>	<p>ou</p> <p><b>SATIN VELOUTÉ PESAT</b></p>
<p><b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		<p>ou</p> <p><b>BRILLANT LAQUE PELAG</b></p>
<p><b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / Rinçage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		