

APPRÊT POLYOLÉFINE POUR ADHÉSIF INSTANTANÉ**Description**

Traitement à base de solvant pour le collage des polyoléfines (polyéthylène, polypropylène), des caoutchoucs thermoplastiques, de l'EPDM, du PTFE, des silicones et d'autres matériaux difficiles à coller ayant une faible énergie de surface. L'apprêt 7 Loxeal est conçu pour augmenter l'énergie de surface de ces matériaux, optimisant ainsi la force d'adhérence.

Il est recommandé d'utiliser l'apprêt pour polyoléfines avec l'adhésif instantané 34 Loxeal et avec d'autres adhésifs à base de cyanoacrylate d'éthyle.

L'apprêt polyoléfine 7 est fluorescent sous une lampe bleue. Ne l'utilisez pas sur des matériaux qui n'en ont généralement pas besoin.

Propriétés physiques (typiques)

Composition : amine aliphatique en solvant organique
Apparence : incolore, fluorescent sous lumière bleue

Viscosité (+25 °C - MPa s) : 1,5 MPa s
Poids spécifique (+25 °C - g/ml) : 0,7

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert à +25 °C

Stockage

Nous recommandons de stocker le produit dans un endroit frais et sec à une température ne dépassant pas +20 °C. Pour éviter les contaminations, ne remplissez pas les récipients avec du produit usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le stockage et la manipulation, contactez le service technique de Loxeal

Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Instructions

Appliquez une fine couche d'apprêt polyoléfine sur les surfaces à coller par bague et laissez sécher quelques secondes.

Appliquez l'adhésif instantané et appuyez sur les surfaces. La résistance à la manipulation est obtenue en quelques secondes. Les meilleurs résultats sont obtenus si les substrats sont collés dans l'heure qui suit l'application de l'apprêt.

L'apprêt polyoléfine doit être réappliqué au bout de huit heures. Le flacon d'apprêt polyoléfine doit être immédiatement refermé après utilisation.

Remarque

Les données contenues dans le présent document, obtenues dans les laboratoires Loxeal, sont fournies à titre indicatif uniquement ; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le service technique de Loxeal. Loxeal garantit la qualité des produits fournis conformément à ses propres spécificités. Loxeal n'assume pas la responsabilité des résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas contrôlées par Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document sont adaptés à l'usage qu'il compte en faire. Loxeal décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris les pertes de bénéfices.

STPRI7e/4 01/19 Page 1/1