



# BONA CLASSIC UX

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

**Primaire non agressif donnant au bois une coloration claire**



Primaire en phase aqueuse pour parquets non traités donnant au bois une coloration équilibrée. Bona Classic UX se caractérise par sa simplicité d'application et d'utilisation : il sèche rapidement et peut facilement être poncé à l'aide d'abrasifs classiques. Une base solide pour toutes les couches de finition Bona.

Classification EC1<sup>PLUS</sup> (très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur). Produit adapté aux systèmes de chauffage au sol.

- Coloration du bois équilibrée
- Facile à appliquer
- Ponçage facile



# BONA CLASSIC UX

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

**Primaire non agressif donnant au bois une coloration claire**

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Produit :</b>	Primaire acrylique/polyuréthane monocomposant en phase aqueuse
<b>Dilution :</b>	Ne pas diluer Possibilité d'ajouter Bona Retarder pour prolonger le temps d'ouverture.
<b>Temps de séchage :</b>	1 à 2 heures. (20 °C/60 % HR)
<b>Outils d'application :</b>	Rouleau Bona (poils de 11 mm) ou barre en T
<b>Consommation :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L (120 à 100 g/m <sup>2</sup> ) par couche
<b>Sécurité :</b>	Non classé
<b>Nettoyage :</b>	Éliminer les résidus de produit des outils avant de les nettoyer avec un peu d'eau. Les résidus secs s'éliminent avec de l'acétone.
<b>Conservation :</b>	1 an à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert.
<b>Stockage/transport :</b>	La température de stockage et de transport doit être comprise entre +5 °C et +25 °C.
<b>Mise au rebut :</b>	Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
<b>Format :</b>	Bidon de 5 litres, 3 bidons par carton
<b>Certifications :</b>	EC1 <sup>PLUS</sup> (très faible niveau d'émissions)

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.

## PRÉPARATION

Vérifiez que le sol est acclimaté à son environnement. La surface doit être poncée à nu, sèche et sans poussière de ponçage, d'huile, de cire ou de tout autre résidu. L'utilisation du système Bona Quattro Disc avec un abrasif de grain 120 ou un équipement similaire est recommandée pour le ponçage final du bois.

Attendez que le produit atteigne la température ambiante. Les conditions d'application optimales se situent entre 18 et 25 °C et entre 30 et 60 % d'humidité relative de l'air. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures faibles et une forte humidité l'augmentent. **La température minimale d'utilisation est de 13 °C.**

**Remarque :** Les essences de bois tropicales telles que le teck, l'ipé, le chêne fumé, le wengé ainsi que certains bois tendres contiennent des ingrédients naturels (tanins, huiles, résines et minéraux) qui peuvent prolonger considérablement le temps de séchage, entraîner des problèmes d'infiltration d'humidité ou modifier les couleurs. Il est recommandé d'identifier l'essence de bois et d'effectuer un essai avant d'appliquer le produit sur toute la surface si nécessaire.

## MÉTHODOLOGIE

### Méthodologie standard :

1x Bona Classic UX + 2x vernis Bona

Bona Classic UX est compatible avec tous les produits de la gamme de couches de finition Bona.

### Remarque :

- Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.
- Bona Classic UX doit toujours être utilisé directement sur du bois brut. Il ne doit pas être combiné à des teintures ou des huiles, ou appliqué sur d'autres finitions.



# BONA CLASSIC UX

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

**Primaire non agressif donnant au bois une coloration claire**

## APPLICATION

1. Agitez bien le bidon avant utilisation et insérez le filtre fourni.
2. Appliquez Bona Classic UX uniformément à l'aide d'un rouleau Bona ou d'une barre en T (environ 8–10 m<sup>2</sup>/litre), en évitant les accumulations de produit.
3. Laissez sécher 1 à 2 heures environ.
4. Une fois sec, Bona Classic UX peut être poncé à l'aide du système Bona Scrad ou d'une grille de ponçage pour obtenir une surface plus lisse (utilisez le grain le plus fin possible, entre 120 et 150, pour obtenir le résultat souhaité). Vous pouvez également appliquer une couche de vernis avant de poncer pour obtenir une surface plus lisse. Il est possible d'appliquer une couche de vernis sans ponçage préalable à condition de procéder à l'application dans les 24 heures suivant l'application de Bona Classic UX.
5. Éliminez la poussière et appliquez la couche de finition de votre choix.

## ENTRETIEN

Bona Classic UX ne doit jamais être utilisé comme traitement final d'un parquet.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles, mais ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, effectuer un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.