

# SX835

## SATURATEUR BARDAGES

**PROTECTION HAUTE DURABILITE**

EFFICACITE ANTI-UV RENFORCÉE

ACCROCHE PARFAITE  
SUR BOIS DE BARDAGE

APPLICATION FACILE  
SANS ESSUYAGE

### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

**Aspect en pot :** Laiteux ou nacré selon teintes

**Aspect du film :** Transparent MAT, effet bois brut –  
Teintes métallisées : aspect pailleté

**Viscosité :** Gel Onctueux anti-coulure

**Densité :** 1,06 +/- 0,02

**Extrait sec % :** 30% +/- 2% selon les teintes

**Type de résine :** Acrylique micro pénétrant

**Pigments :** Oxydes de fer - nacres

**Teintes :** Tons bois + incolore (teintes miscibles  
entre elles)

**Utilisation :** Intérieur / Extérieur

**Point éclair :** Néant

**Conditionnement :** 1L - 5L - 10L

**Stockage :**

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique  
d'origine.

### CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant  
utilisation.

**Matériel d'application :** Rouleau, pistolet, pinceau

**Consommation :** 12 à 14 m<sup>2</sup> /L par couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière :** 2h.

**Recouvrable :** 3h.

**Complet :** 24 h.

**Nettoyage du matériel:** Eau, immédiatement  
après usage

Fiche de données de sécurité disponible sur  
[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**ASPECT BOIS BRUT**

### FONCTIONS

SX835 est un saturateur destiné à tous les bois verticaux extérieurs et intérieurs: bardage, brises vues, abris de jardin, volets, lambris...

Il offre une **accroche parfaite sur les essences de bois utilisées en extérieur** : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés, bois de bardage...

Sa formule **renforcée en anti-UV** assure une protection très longue durée contre UV et intempéries même en conditions extrêmes (mer/montagne). Le bois est **protégé contre le grisaillement et le fendillement**.

**Son bel aspect MAT** permet de conserver l'aspect et le toucher du bois brut. Sa palette de teintes naturelles ou métallisées offre de nombreuses possibilités décoratives.

Sa texture anti-goutte permet une application facile sans coulures même en vertical et une excellente glisse sous le pinceau. **Son application sans essuyage et son séchage rapide permettent d'optimiser le temps de chantier**.

Il ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

#### • PREPARATION DES BOIS

**Les bois doivent être nus, propres et secs.**

Si les bois sont **grisaillés**, les **dégriser avec le dégriseur AX Net**, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.

Sur bois anciennement lasurés ou peints très abimés, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO. La rénovation de bois lasurés en bon état est possible après égrenage soigné.

Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.

Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.

La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

#### • APPLICATION

L'application de deux couches de primaire SX600 renforce l'efficacité du saturateur contre le grisaillement dû aux UV. Il est particulièrement recommandé sous les teintes claires pour une protection longue durée. Le primaire peut ralentir légèrement le séchage du saturateur.

Sur bois difficiles et peu imprégnables, diluer la 1<sup>ère</sup> couche à 10% avec de l'eau.

**Appliquer deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse, au rouleau (poil ras 3-5mm) ou au pistolet (dilution 5 à 10%) en respectant les temps de séchage.**

**Ne pas essuyer.**

#### • ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.

Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur SX835.

Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.