

OPAQ SX

SATURATEUR OPAQUE TERRASSES

IDEAL RENO ANCIENNES LASURES

OPACIFIE ET PROTÈGE
LES BOIS HORIZONTALS

MASQUE LES IMPERFECTIONS
DU BOIS

APPLICATION ET ENTRETIEN
FACILES

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Opaque MAT

Viscosité : Onctueux

Densité : 1,07 +/- 0,02

Extrait sec % : 39% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Alkyde en émulsion

Pigments : Oxydes de fer - Titane

Teintes : Teintes OPAQUES (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Extérieur

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Rouleau, pinceau.

Consommation : 10 à 14 m² /L par couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 2h.

Recouvrable : 8h.

Compleat : 24 h.

Délai de remise en service, usage piétonnier : **48h**

Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement après usage

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEIL PRO :

Appliquer en couches fines pour une pénétration parfaite dans le bois.



CONSERVE LA STRUCTURE DU BOIS

FONCTIONS

Opac SX est un saturateur opaque destiné à **protéger et opacifier les bois extérieurs horizontaux** : terrasses, escaliers, caillebotis, rambardes, ballustrades...

Il s'utilise sur les **essences de bois utilisées en terrasse** : bois exotiques, feuillus, résineux, , bois autoclavés... **ainsi que sur les bois composites**.

Opacifiant, il permet de **masquer les défauts du bois** et d'uniformiser son aspect: il est idéal en **rénovation sur bois grisâillés, tachés et sur les composites** dont la couleur a été délavée par le temps.

Sa formule offre une **bonne résistance aux UV / intempéries, aux taches et aux chocs**.

Ses pigments colorés apportent une **forte protection anti-UV** .

Antiglisse terrasses et balcons : **conforme PN12** selon la norme AFNOR XP P05-11. (*Antiglisse non adapté pour les bords de piscine*)

Son **bel aspect mat et ses teintes modernes** permettent d'embellir et de valoriser les bois anciens.

Il s'applique facilement **sans essuyage à la brosse ou au rouleau** et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot et à l'application disparaît lors du séchage. Attention, la teinte évolue beaucoup pendant le séchage, il est recommandé de faire un essai sur bois avant application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

• PREPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs. Il est fortement conseillé d'attendre 3 jours de temps sec avant application, et sans risque de pluie dans les 48h après la 2^{ème} couche.

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO. Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et exposés quelques mois aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.

Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.

Les bois de terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement en classe 4.

• APPLICATION

Appliquer deux **couches fines et régulières sans surépaisseur** à la brosse ou au rouleau (poils ras 3-5mm) ou au pistolet (diluer à 10%) en respectant les temps de séchage.

Sur supports très poreux une troisième couche peut être nécessaire.

Pour une finition parfaite, égrener entre couche.

Ne pas appliquer en couches trop épaisses.

Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48h

• ENTRETIEN

L'entretien est à réaliser dès les premiers signes d'usure du saturateur. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur opaque OPAQ SX.