



AQUASTYL Mono 2410 VERNIS DE FOND ACRYLIQUE

- **DESTINATION :** Vernis de fond en phase aqueuse pour le vernissage de mobilier et agencement intérieur. Recouvrable par les systèmes PATINE OMBREX et vernis de finition AQUASTYL Mono.
- **TYPE DE PRODUIT :** Vernis acrylique monocomposant garnissant
- **CLASSIFICATION :** NFT 36.005, Famille I Classe 7b₂
- **CONDITIONNEMENT :** 5 L – 20 L
- **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**
Aspect : Satiné
Coloris : Incolore
Densité à 20°C : 1,04 +/- 0,10
Viscosité à 20°C : 35 +/- 5 s coupe AFNOR N°4
Extrait sec en poids : 40 +/- 2 %
Extrait sec en volume : 38 +/- 2 %

Liant : Acrylique
Solvant : Eau
- **CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :**
Dilution : Prêt à l'emploi (si nécessaire : 5% d'eau)
Application : air ambiant : 20°C - Hygrométrie : 65%
Séchage : Hors poussière : 20 min.
Sec au toucher : 1 heure.
Recouvrable : 1 heure 30 min

Rendement : 8 à 10 m² / L / couche
- **PROPRIETES ET AVANTAGES :**
Produit sans odeur, à séchage très rapide et avec de très faibles émissions de COV.
Pouvoir garnissant exceptionnel
Facile à égrener – Farine bien
Incolore et non jaunissant, n'ambre pas les teintes pastel et les aspects cérusés.
Compatible en système avec les teintes, patines ou céruses en phase solvant et en phase aqueuse.

Supports : Tous types de bois neufs ou anciens après travaux préparatoires
Matériel d'application : Pistolet pneumatique
Méthode d'application : 2 couches croisées
Nettoyage du matériel : Eau chaude
Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé

■ CONSEILS

D'APPLICATION :

Travailler en couches minces en égrenant entre chaque couche.

Les surépaisseurs de vernis sont visibles par un aspect blanc-bleu laiteux en cours d'application. Le phénomène s'estompe légèrement au cours du séchage.

Sur fonds neufs : Nettoyage, ponçage et époussetage.

Sur fonds anciens : Eliminer toutes traces de salissures, cire ou encaustique puis revenir au bois brut par ponçage et dépoussiérer.

Sur bois exotiques : Dégraisser et appliquer au préalable notre vernis ISOLANT PU (réf. 2110)

Mise à la teinte : Les supports peuvent être préalablement teintés par une couche de teintés à bois SOLVACOLOR ou TEINTE HYDRO.

Systeme AQUASTYL Mono

■ DESTINATION :

Mobilier – Lambris – Agencement d'intérieur

PROCESSUS	ASPECT	DILUTION	MATERIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SECHAGE	
				AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 - MISE EN TEINTE Teintes HYDRO Teintes SOLVACOLOR		PRÊT A L'EMPLOI	BROSSE, EPONGE, PISTOLET AVEC OU SANS ESSUYAGE	1H	2H
2 - VERNIS DE FOND AQUASTYL Mono Fond AQUASTYL Mono bi-couches		PRÊT A L'EMPLOI (si nécessaire 5% D'EAU)	1 COUCHE AU PISTOLET	1H	1H30
PREPARATION DE SURFACE			APRES SECHAGE, EGRENAGE PAPIER ABRASIF 240 OU 320		
3 – PATINE PATINE OMBREX			1 COUCHE LEGERE AU PISTOLET	0H30	1H
PREPARATION DE SURFACE			JEXAGE AVEC LAINE D'ACIER 000		
4 - VERNIS DE FINITION AQUASTYL Mono bi-couches	SATINE 60 SATINE 30	PRÊT A L'EMPLOI (si nécessaire 5% D'EAU)	AU PISOLET 1 A 2 COUCHES	1H	1H30

HYGIENE ET SECURITE

Non soumis à un étiquetage réglementaire

Pour de plus amples informations consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

Cette fiche technique a pour objet d'informer la clientèle sur les propriétés et les caractéristiques de nos peintures et vernis. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique. Les informations indiquées sur cette fiche annule et remplace toutes celles portées sur les éditions précédentes. (Août 2008)



SOCIETE EUROPEENNE DES PEINTURES ET VERNIS

2 Rue ROL-TANGUY – 91 180 St Germain les Arpajon- Tel : 33 (0) 1 69 88 13 10 -Fax 33 (0) 1 60 84 04 81