



AQUASTYL Mono

2411 – 2412

VERNIS DE FINITION ACRYLIQUE

- **DESTINATION :** Vernis de finition en phase aqueuse, à séchage rapide et sans odeur pour le vernissage de mobilier et agencement intérieur. S'applique sur le vernis de fond ou directement en système bicouches.
- **TYPE DE PRODUIT :** Vernis acrylique mono composant
- **CLASSIFICATION :** NFT 36.005, Famille I Classe 7b₂
- **CONDITIONNEMENT :** 5 L – 20 L
- **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**
- Aspect :** Satiné 30 – Réf. 2411
Satiné 60 – Réf. 2412
- Coloris :** Incolore
- Densité à 20°C :** 1,04 +/- 0,10
- Viscosité à 20°C :** 35 +/- 5 s coupe AFNOR N°4
- Extrait sec en poids :** 37 +/- 2 %
- Extrait sec en volume :** 34 +/- 2 %
- Liant :** Acrylique
- Solvant :** Eau
- **CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :**
- Dilution :** Prêt à l'emploi (si nécessaire 5% d'eau)
- Application :** air ambiant : 20°C - Hygrométrie : 65%
- Séchage :** Hors poussière : 20 min.
Sec au toucher : 1 heure.
Recouvrable : 1 heure 30 min.
- Rendement :** 10 à 12 m² / L / couche
- **PROPRIETES ET AVANTAGES :**
- Produit sans odeur, à séchage très rapide et avec de très faibles dégagements de COV. Incolore et non jaunissant, n'ambre pas les teintes pastel et les aspects cérésés. Compatible en système avec les teintes, patines ou cérésés en phase solvant et en phase aqueuse. Possibilité d'ajouter jusqu'à 5% de TEINTE HYDRO dans le vernis pour obtenir un vernis teinté.
- Supports :** Tous types de bois neufs ou anciens après travaux préparatoires
- Matériel d'application :** Pistolet pneumatique
- Méthode d'application :** 2 couches croisées
- Nettoyage du matériel :** Eau chaude
- Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé

■ CONSEILS

D'APPLICATION :

Travailler en couches minces en égrenant entre chaque couche.
Les surépaisseurs de vernis sont visibles par un aspect blanc-bleu laiteux en cours d'application. Le phénomène s'estompe légèrement au cours du séchage.

Sur fonds neufs : Nettoyage, ponçage et époussetage.
Sur fonds anciens : Eliminer toutes traces de salissures, cire ou encaustique puis poncer à fond et dépoussiérer.
Sur bois exotiques : Dégraisser et appliquer au préalable notre vernis ISOLANT PU (réf. 2110)

Mise à la teinte : Les supports peuvent être préalablement teintés par une couche de teintés à bois SOLVACOLOR ou TEINTE HYDRO.

Systeme AQUASTYL Mono

■ DESTINATION :

Mobilier – Lambris – Agencement d'intérieur

PROCESSUS	ASPECT	DILUTION	MATERIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SECHAGE	
				AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 - MISE EN TEINTE Teintes HYDRO Teintes SOLVACOLOR		PRÊT A L'EMPLOI	BROSSE, EPONGE, PISTOLET AVEC OU SANS ESSUYAGE	1H	2H
2 - VERNIS DE FOND AQUASTYL Mono Fond AQUASTYL Mono bi-couches		PRÊT A L'EMPLOI (si nécessaire 5% D'EAU)	1 COUCHE AU PISTOLET	1H	1H30
PREPARATION DE SURFACE			APRES SECHAGE, EGRENAGE PAPIER ABRASIF 240 OU 320		
3 - PATINE PATINE OMBREX			1 COUCHE LEGERE AU PISTOLET	0H30	1H
PREPARATION DE SURFACE			JEXAGE AVEC LAINE D'ACIER 000		
4 - VERNIS DE FINITION AQUASTYL Mono bi-couches	SATINE 60 SATINE 30	PRÊT A L'EMPLOI (si nécessaire 5% D'EAU)	AU PISOLET 1 A 2 COUCHES	1H	1H30

HYGIENE ET SECURITE

Non soumis à un étiquetage réglementaire

Pour de plus amples informations consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur
www.quickfds.com